EcolGreen EGN100

تولیدکننده	,.EcolBiotech Co Ltd	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مقاوم در برابر حرارت و انقباض PLA و PBS خواص فیزیکی قابل‌اجرا برای محصولات مقاوم در برابر حرارت، تزریق و IT قابل‌اجرا برای ورق‌ها، فیلم‌های نفوذپذیر به هوا و ظروف دمشی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر مواد قابل بازیافت	- -	- -
کاربردها	ظروف دمیده شده فیلم ورق	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فیلم قالب‌گیری تزریقی اکستروژن ورق	- - - -	- - - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.28 g/cm³	-	-
جذب آب	0.23 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	35.9 MPa	5206.86 psi	-
استحکام ضربه	67.7 J/m	1.27 ft·lb/in	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت حرارتی	68 C°	154.4 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.