EcolGreen EGS515S

تولیدکننده	,.EcolBiotech Co Ltd	**دسته بندی**	PLA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

درجه برای ورق‌ها خواص فیزیکی قابل‌اجرا برای PVC، PS و PP قابل‌اجرا برای کارت‌ها، سینی‌ها و ورق‌های تزئینی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار زیست‌تجزیه‌پذیر قابل کمپوست بلوری	- - - -	- - - -
کاربردها	ورق	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
روش فرآیند	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.33 g/cm³	-	-
جذب آب	0.46 %	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	38.4 MPa	5569.46 psi	-
استحکام ضربه	69.0 J/m to 83.0	1.29 - 1.55 ft·lb/in	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت حرارتی	70 C°	158.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.