Egyeuroptene LLDPE 2650

تولیدکننده	Egyptian European Company	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

طراحی شده برای ترکیب و مستر بچ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین	-	-
کاربردها	ترکیب مستر بچ	- -	- -
روش فرآیند	ترکیب	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.926 g/cm³	-	ISO 1872-1
چگالی ظاهری		-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	0.42 g /to 0.50 cm³		ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	50 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2/1
کرنش کششی	100 %	-	ISO 527-2/1
مدول خمشی	280 MPa	40610.64 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	43 kJ/m²	20.46 ft·lb/in²	ISO 179

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	7.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257
استحکام دی‌الکتریک	60 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت دی‌الکتریک	2.15	-	ASTM D150
ضریب تلفات (Dissipation Factor)	1.0E-3	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.