Egyeuroptene PP 9003

تولیدکننده	Egyptian European Company	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Egyeuroptene PP 9003 پلی پروپیلن بهبود یافته، هموپلیمر است. این یک هموپلیمر با جریان متوسط و توزیع وزن مولکولی متعارف است و با یک بسته افزودنی عمومی فرموله شده است. PP 9003 برای تولید فیلم‌هایی طراحی شده است که می‌توانند به نوارهای کشیده برای کاربردهای بافت تبدیل شوند. ویژگی‌های اضافی: مناسب برای تولید اقلامی برای استفاده در تماس با غذا. تمام اجزای دیگر استفاده شده در فرمولاسیون باید با الزامات مربوطه FDA مطابقت داشته باشند و نباید برای سایر واریانت‌ها فرض شود و باید با منبع تأمین مناسب بررسی شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	هموپلیمر	-	-
	جریان متوسط	-	-
کاربردها	فیلم	-	-
	کاربردهای خدمات غذایی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183/D
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ISO 1133
سختی Shore	73	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	33.0 MPa	4786.25 psi	ISO 527-2/1
مدول خمشی	1400 MPa	203053.2 psi	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	4.0 kJ/m²	1.9 ft·lb/in²	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	82.0 C° 51.0 C°	179.6 F° 123.8 F°	ISO 75-2/B ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	155 C°	311.0 F°	ISO 306/A50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.