Dryflex® 402701S

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری 400S یک گزینه خوب برای کاربردهای داخلی و مقالات یکبار مصرف است که نیازهای بالایی برای پیری و مقاومت در برابر حرارت ندارند. مواد اولیه به‌طور ویژه‌ای برای یک فرآیند تولید سریع و پایدار انتخاب شده‌اند. سری 400S شامل درجاتی از Shore A 50 تا Shore D 50 در رنگ‌های طبیعی و سیاه است، اما می‌توان به راحتی در هر سایه‌ای رنگ‌آمیزی شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 2.0 %	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 4.00	psi 580.15	-
	MPa 3.00	psi 435.11	-
	MPa 4.00	psi 580.15	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 32.0	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 75 °C	-58.0 - 167.0 °F	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	170 to 210 °C	338.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.