Dryflex® AM 75A301B

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ما مجموعه‌ای از مواد را طراحی کرده‌ایم که به طور خاص برای برآورده کردن نیازهای فرش‌های خودرویی - مجموعه Dryflex AM - طراحی شده‌اند. این مواد عملکرد لاستیک‌های ترموست را با قابلیت پردازش پلاستیک‌ها ترکیب می‌کنند. کاربردهای مواد Dryflex AM شامل فرش‌های کف، لایه‌های صندوق، فرش‌های سکه، فرش‌های جلو و تریم است. برای فرش‌های کف خودرویی، ماده باید دارای مقاومت بالا در برابر خراش و سایش باشد. همچنین حیاتی است که ماده غیر لغزنده باشد، حتی زمانی که خیس است. ساختار ماده ترکیبات Dryflex AM سطح نهایی و اصطکاک بالای مورد نیاز را تولید می‌کند. این مجموعه شامل گریدهای با جریان بالا است که برای قالب‌گیری‌های پیچیده با سطح بزرگ مانند لایه‌های صندوق طراحی شده‌اند. مواد Dryflex AM دارای بوی کم و مه‌آلودگی هستند. آنها به هیچگونه وولکانیزاسیون نیاز ندارند و در حین تولید 100% قابل بازیافت هستند. این بدان معناست که انرژی کمتری مصرف می‌شود و تولید سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	کم تا هیچ مه‌آلودگی	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مواد قابل بازیافت مقاوم در برابر خراش	- -	
کاربردها	کاربردهای خودروپی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	75	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش (Abrasion)	400 mm³	-	DIN 53516
تنش کششی	4.50 MPa	652.67 psi	ISO 37
استحکام پارگی	32 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 75 °C	-58.0 - 167.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	2.80 cm	-	FMVSS 302
بخارگرفتگی (Fogging)			ISO 6452 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	mg 13.5	-	
	mg 40.0	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.