Dryflex® 602300S

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مهمترین ویژگی های سری 600S بهبود پایداری حرارتی است و این که این ماده امکان رنگدانه سازی آسان و ایمن را برای مشتری فراهم می کند. یک ماده پر شده چسبندگی و علائم فرورفتگی را در جزئیات ضخیم کاهش می دهد اما مقاومت در برابر خراش محدودی دارد. کامپاندهای سری 600S در سختی از Shore A 25 تا Shore A 90 در رنگ های طبیعی و مشکی موجود هستند، اما به راحتی می توان آنها را در هر سایه ای رنگ آمیزی کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 2.0 %	-	-
سختی دورومتر	30	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 3.00	psi 435.11	-
	MPa 1.00	psi 145.04	-
	MPa 2.00	psi 290.08	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 14.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری	% 11	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتصال فوق‌قالب‌گیری (Overmold Bonding)	عالی	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.