Dryflex® 602600 A01

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای قابل اتصال الاستومر ترموپلاستیک Dryflex A (TPE)، که عمدتاً بر پایه SBS و SEBS هستند، آزادی طراحی را افزایش می دهند و طیف وسیعی از فرصت های کاربردی را باز می کنند. تولید جزئیات ساخته شده از ترموپلاستیک ها که دارای ویژگی های لمسی نرم یا مهر و موم های یکپارچه بودند، یک کار پیچیده و پرهزینه بود. با Dryflex A TPEs، از آنجایی که مواد در مرحله تولید به هم متصل می شوند، نیازی به پرایمر یا چسب جداگانه نیست. این امر فرآیند را سریعتر و مقرون به صرفه تر می کند تا اینکه دو قسمت پس از تولید جداگانه به هم مونتاژ شوند، یا به صورت مکانیکی به هم متصل شوند، که اغلب نیاز به برخی تغییرات در طراحی دارد. در درجه اول یک TPE به عنوان جزء نرم استفاده می شود. گریدهای قابل اتصال Dryflex A را می توان با انواع پلاستیک های مهندسی به طور مشترک اکسترود یا قالب گیری کرد. گریدهای Dryflex A در رنگ های مشکی یا طبیعی موجود هستند و به راحتی می توان آنها را رنگ آمیزی کرد. این الاستومرهای ترموپلاستیک پیوندهای عالی را بر روی SAN، ASA، PMMA، PS، PC، ABS، PA، PE، PP و ترکیبات آنها تشکیل می دهند. پلی آمیدها و ABS ممکن است تقویت شده یا غیر تقویت شده باشند، اما همچنان به خوبی به Dryflex متصل می شوند. دستیابی به اتصال عالی به PP آسان است، حتی با استفاده از مواد TPE استاندارد، در حالی که سایر ترموپلاستیک ها برای بهینه سازی اتصال نیاز به برخی تغییرات در مواد TPE دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 3.00	psi 435.11	-
	MPa 2.00	psi 290.08	-
	MPa 3.00	psi 435.11	-
ازدیاد طول کششی	300 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	22.0 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 °F	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نیروی لایه‌برداری (Peel Force)	چسبنده	-	ASTM D903

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	220 to 230 °C	428.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.