Dryflex® 602900S

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

مهم‌ترین ویژگی‌های سری 600S شامل بهبود پایداری حرارتی و این است که ماده امکان رنگ‌آمیزی آسان و ایمن را برای مشتری فراهم می‌کند. یک ماده پر شده چسبندگی و نشانه‌های فرورفتگی را در جزئیات ضخیم کاهش می‌دهد اما دارای مقاومت محدودی در برابر خراش است. ترکیبات در سری 600S در سختی‌های Shore A 25 تا Shore A 90 در رنگ‌های طبیعی و سیاه در دسترس هستند اما می‌توان به راحتی در هر سایه‌ای رنگ‌آمیزی شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی قابل قبول برای تماس با غذا مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.16 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 2.0 %	-	-
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
	5.00 MPa	725.19 psi	-
	6.00 MPa	870.23 psi	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
استحکام پارگی	50.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	34 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتصال فوق‌قالب‌گیری (Overmold Bonding)	عالی	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.