# Dryflex® 660900S

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ELASTO | **دسته بندی** | SEBS |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

سری 660S زمانی توصیه می شود که خواص قطعه تولید شده نیاز به مزایای سری 500S در ترکیب با سری 600S داشته باشد. بنابراین یک ماده نیمه پر می تواند مزایای دو سری دیگر را با هم ترکیب کند. این ماده دارای جریان خوب و خواص مکانیکی و همچنین مقاومت در برابر خراش مناسب است. ترکیبات سری 600S در سختی از shore A تا Shore A 90 در رنگ های طبیعی و مشکی موجود هستند اما به راحتی می توان آنها را در هر سایه ای رنگ آمیزی کرد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | چسبندگی | - | - |
| | قابل قبول برای تماس با غذا | - | - |
| | مقاومت شیمیایی خوب | - | - |
| | قابلیت رنگ‌آمیزی خوب | - | - |
| | جریان خوب | - | - |
| | مقاومت خوب در برابر آب و هوا | - | - |
| | مقاوم در برابر خراش | - | - |
| **شکل ظاهری** | رنگ طبیعی | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 7.0 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.80 to 2.0 % | - | - |
| **سختی دورومتر** | 90 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D638 |
| | 13.0 MPa | 1885.49 psi | - |
| | 6.00 MPa | 870.23 psi | - |
| | 7.00 MPa | 1015.27 psi | - |
| **ازدیاد طول کششی** | % | - | ASTM D638 |
| **استحکام پارگی** | 50.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **مانایی فشاری** | 31 % | - | ASTM D395 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای سرویس‌دهی** | -50 to 125 °C | -58.0 - 257.0 F° | - |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اتصال فوق‌قالب‌گیری (Overmold Bonding)** | عالی | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | 180 to 210 °C | 356.0 - 410.0 F° | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.