Dryflex® 662350S

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری 660S زمانی توصیه می شود که خواص قطعه تولید شده نیاز به مزایای سری 500S در ترکیب با سری 600S داشته باشد. بنابراین، یک ماده نیمه پر شده می تواند مزایای دو سری دیگر را با هم ترکیب کند. این ماده دارای جریان و خواص مکانیکی خوب و همچنین مقاومت مناسب در برابر خراش است. ترکیبات سری 600S در سختی از شور A تا 90 شور A در رنگ های طبیعی و مشکی موجود هستند، اما به راحتی می توان آنها را در هر سایه ای رنگ آمیزی کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	جریان خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر خراش	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 2.0 %	-	-
سختی دورومتر	35	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	3.00 MPa	435.11 psi	-
	1.00 MPa	145.04 psi	-
	2.00 MPa	290.08 psi	-
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
استحکام پارگی	15.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	10 %	-	ASTM D395

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتصال فوق‌قالب‌گیری (Overmold Bonding)	عالی	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.