Dryflex® A2 660501

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

گریدهای الاستومر ترموپلاستیک (TPE) قابل اتصال Dryflex A، که عمدتاً بر پایه SBS و SEBS هستند، آزادی طراحی را افزایش داده و طیف گسترده‌ای از فرصت‌های کاربردی را باز می‌کنند. قبلاً تولید قطعات ساخته شده از ترموپلاستیک‌ها که دارای ویژگی‌های لمسی نرم یا مهر و موم‌های یکپارچه بودند، یک کار پیچیده و پرهزینه بود. با TPEهای Dryflex A، از آنجایی که مواد در مرحله تولید به هم متصل می‌شوند، نیازی به پرایمر یا چسب جداگانه نیست. این امر فرآیند را سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر می‌کند نسبت به اینکه دو قسمت پس از تولید جداگانه، یا به صورت مکانیکی به هم متصل شوند، که اغلب نیاز به تغییراتی در طراحی دارد. در درجه اول یک TPE به عنوان جزء نرم استفاده می‌شود. گریدهای قابل اتصال Dryflex A را می‌توان به طور مشترک اکسترود یا قالب‌گیری تزریقی با انواع پلاستیک‌های مهندسی کرد. گریدهای Dryflex A در رنگ‌های مشکی یا طبیعی موجود هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را رنگ‌آمیزی کرد. این الاستومرهای ترموپلاستیک پیوندهای عالی با PE، PP، SAN، ASA، PMMA، PS، PC، ABS، PA و ترکیبات آن‌ها ایجاد می‌کنند. پلی‌آمیدها و ABS ممکن است تقویت‌شده یا غیرتقویت‌شده باشند، اما همچنان به خوبی به Dryflex متصل می‌شوند. دستیابی به اتصال عالی به PP آسان است، حتی با استفاده از مواد TPE استاندارد، در حالی که سایر ترموپلاستیک‌ها برای بهینه‌سازی اتصال نیاز به تغییراتی در مواد TPE دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 3.50	psi 507.63	-
	MPa 1.80	psi 261.07	-
	MPa 2.70	psi 391.6	-
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D638
استحکام پارگی	kN/m 20.0	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 125 °C	-58.0 - 257.0 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نیروی لایه‌برداری (Peel Force)	kN/m	-	ASTM D903

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.