Dryflex® CS 70A001N

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex CS طیفی از ترکیبات ترموپلاستیک الاستومر (TPE) بر پایه SEBS هستند. این طیف برای ارائه عملکرد بهینه مجموعه فشاری مهندسی شده است. مواد اولیه مورد استفاده برای تولید ترکیبات Dryflex CS مطابق با مقررات تماس با مواد غذایی هستند. این ترکیبات همچنین عملکرد ارگانولپتیک عالی را ارائه می دهند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	خواص ارگانولپتیک خوب	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	اتصال‌دهنده‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	واشرها	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	شیرها/قطعات شیر	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	70	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	14.0 MPa	2030.53 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	920 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	25 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		-	ISO 815
	27 %	-	-
	37 %	-	-
	45 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	190 to 200 °C	374.0 - 392.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	200 to 210 °C	392.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	210 to 220 °C	410.0 - 428.0 F°	-
دمای نازل	220 to 230 °C	428.0 - 446.0 F°	-
دمای قالب	15.0 to 50.0 °C	59.0 - 122.0 F°	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 to 160 °C	302.0 - 320.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	160 to 170 °C	320.0 - 338.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 to 180 °C	338.0 - 356.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	180 to 190 °C	356.0 - 374.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	180 to 200 °C	356.0 - 392.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.