Dryflex® AM 55A202B

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS+SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ما طیفی از مواد را مهندسی کرده‌ایم که به‌طور خاص برای برآورده کردن الزامات کفپوش‌های خودرو طراحی شده‌اند - طیف Dryflex AM. این مواد عملکرد لاستیک های ترموست را با قابلیت پردازش پلاستیک ها ترکیب می کنند. کاربردهای مواد Dryflex AM شامل کفپوش ها، آسترهای صندوق عقب، کفپوش های سکه ای، کفپوش های داشبورد و تریم است. برای کفپوش های خودرو، مواد باید مقاومت بالایی در برابر خراش و سایش داشته باشند. همچنین بسیار مهم است که مواد غیر لغزنده باشند، حتی زمانی که خیس هستند. ساختار مواد ترکیبات Dryflex AM پرداخت سطح و اصطکاک بالای مورد نیاز را تولید می کند. این طیف شامل گریدهای جریان بالا است که برای قالب‌گیری‌های پیچیده با سطح بزرگ مانند آسترهای صندوق عقب طراحی شده‌اند. مواد Dryflex AM کم بو و مه آلود هستند. آنها نیازی به ولکانیزاسیون ندارند و 100٪ در طول تولید قابل بازیافت هستند. این بدان معنی است که انرژی کمتری مصرف می شود و تولید سریعتر و مقرون به صرفه تر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	کم تا هیچ مه‌آلودگی	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مواد قابل بازیافت مقاوم در برابر خراش	- -	
کاربردها	کاربردهای خودروپی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	55	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش (Abrasion)	500 mm³	-	DIN 53516
تنش کششی	3.00 MPa	435.11 psi	ISO 37
استحکام پارگی	15 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 75 °C	-58.0 - 167.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	3.00 cm	-	FMVSS 302
بخارگرفتگی (Fogging)			ISO 6452 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	g	-	
	g	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.