Dryflex® AM 65A202B

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	SEBS+SBS
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ما طیف وسیعی از مواد را به طور خاص برای برآورده کردن الزامات کفپوش‌های خودرو طراحی کرده‌ایم - محدوده Dryflex AM. این مواد عملکرد لاستیک‌های ترموست را با قابلیت پردازش پلاستیک‌ها ترکیب می‌کنند. کاربردهای مواد Dryflex AM شامل کفپوش‌ها، آسترهای صندوق عقب، کفپوش‌های سکه‌ای، کفپوش‌های داشبورد و تریم است. برای کفپوش‌های خودرو، مواد باید مقاومت بالایی در برابر خراش و سایش داشته باشند. همچنین بسیار مهم است که مواد حتی در هنگام خیس بودن نیز لغزنده نباشند. ساختار مواد ترکیبات Dryflex AM باعث ایجاد سطح و اصطکاک بالای مورد نیاز می‌شود. این محدوده شامل گریدهای با جریان بالا است که برای قالب‌گیری‌های پیچیده با سطح بزرگ مانند آسترهای صندوق عقب طراحی شده‌اند. مواد Dryflex AM کم بو و کم بخار هستند. آن‌ها نیازی به ولکانیزاسیون ندارند و در طول تولید 100٪ قابل بازیافت هستند. این بدان معناست که انرژی کمتری مصرف می‌شود و تولید سریع‌تر و مقرون به صرفه‌تر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چرخه قالب‌گیری سریع	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	کم تا هیچ مه‌آلودگی	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مواد قابل بازیافت مقاوم در برابر خراش	- -	
کاربردها	کاربردهای خودروپی	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	65	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش (Abrasion)	450 mm³	-	DIN 53516
تنش کششی	4.00 MPa	580.15 psi	ISO 37
استحکام پارگی	20 kN/m	-	ISO 34-1

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 75 °C	-58.0 - 167.0 F°	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشتعال‌پذیری	2.70 cm	-	FMVSS 302
بخارگرفتگی (Fogging)			ISO 6452 - -

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	g	-	
	g	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.