Dryflex® 4058

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

به دلیل فرآوری کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPEs) پیشرفت‌های قابل توجهی در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک وولکانیزه در کاربردهای آب بندی پنجره و درب داشته‌اند. امکانات رنگ و هم‌اکستروژن به طور بیشتری طراحی‌های ممکن برای گسکت‌ها و آب‌بندهای ساخته شده از TPE را تقویت کرده است. فناوری‌های جدیدی مانند TPEهای فوم‌پذیر Dryflex XP و درجات مقاوم در برابر دماهای بالاتر، موادی را ارائه می‌دهند که با نیازهای طراحی، عملکرد و محیط زیست آینده سازگار هستند. ما سال‌هاست که ترکیباتی برای گسکت‌ها و اکستروژن نوار آب‌بند تأمین کرده‌ایم و شریک قابل اعتمادی برای صنعت ساخت و ساز هستیم. امروز، ما به توسعه راه‌حل‌های مواد فنی ادامه می‌دهیم تا به هر نیاز کاربردی پاسخ دهیم. برخی از طیف‌های خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	واشرها پوشش‌دهی مهر و موم‌ها درزگیر	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7412:2002 کلاس A	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.09 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	55	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	1.80 MPa	261.07 psi	-
	2.50 MPa	362.6 psi	-
	3.50 MPa	507.63 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	22 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	27 %	-	ISO 815

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	C°	-	BS 2782 Part 1, 15A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر اوزون	بدون ترک‌خوردگی	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.