Dryflex® 4060

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex به دلیل پردازش کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه شده در کاربردهای آب بندی پنجره و در داشته اند. امکانات رنگ و هم اکستروژن، امکانات طراحی را برای واشرها و مهر و موم های ساخته شده از TPE افزایش داده است. فناوری‌های جدید مانند TPE های فوم‌شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه می‌کنند که به نیازهای طراحی، عملکرد و محیط‌زیستی آینده می‌پردازند. ما سال‌هاست که کامپاندهایی را برای واشرها و اکستروژن نوار هوا عرضه کرده‌ایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت و ساز هستیم. امروزه، ما به توسعه راه حل های مواد فنی برای برآوردن هر نیاز کاربردی ادامه می دهیم. برخی از طیف خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	واشرها پوشش‌دهی مهر و موم‌ها درزگیر	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	BS 7412:2002 کلاس A BS 7412:2002 کلاس B	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.09 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	62	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.10 MPa 2.90 MPa 5.50 MPa	- 304.58 psi 420.61 psi 797.71 psi	ISO 37 - - ISO 37
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	25 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	20 %	-	ISO 815

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
خمش در سرما	C°	-	BS 2782 Part 1, 15A

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر اوزون	بدون ترک‌خوردگی	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.