Dryflex® 4092

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPE) به دلیل فرآیندپذیری کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه شده در کاربردهای آب‌بندی پنجره و در داشته‌اند. امکانات رنگ و اکستروژن مشترک، امکانات طراحی را برای واشرها و آب‌بندهای ساخته شده از TPE افزایش داده است. فناوری‌های جدید مانند TPEهای فوم‌شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه می‌دهند که به نیازهای طراحی، عملکرد و محیط زیستی آینده پاسخ می‌دهند. ما سال‌هاست که ترکیباتی را برای اکستروژن واشر و نوار هواکش تامین کرده‌ایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت و ساز هستیم.
امروزه، ما به توسعه راه حل‌های مواد فنی برای رفع نیازهای هر کاربرد ادامه می‌دهیم. برخی از طیف خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	پوشش‌دهی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	درزگیر	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	RAL GZ 716/1، کلاس IV	-	-
	RAL GZ 716/1، کلاس V	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.10 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	65	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	1.90 MPa	275.57 psi	-
	3.20 MPa	464.12 psi	-
	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	620 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	27 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	22 %	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.