Dryflex® 47722

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex 47722: نوع ماده ترموپلاستیک الاستومر: TPS-SEBS سختی: Shore A 61 محدوده دمای سرویس: 50- تا 120+ درجه سانتیگراد (مواد بدون تنش) رنگ: شفاف، اما به راحتی می توان آن را در هر سایه ای رنگ آمیزی کرد ارائه: گلوله های روان که می توانند بدون پیش خشک کردن در صورت نگهداری در شرایط عادی پردازش شوند مقاومت در برابر آب و هوا: عالی مقاومت در برابر ازن / UV: عالی مقاومت شیمیایی: خوب (به استثنای حلال های آلی، روغن های معطر و گیاهی) بازیافت: 100٪ جمع شدگی قالب قابل بازیافت (خطی): تقریباً 0.75 - 2٪ بسته به به عنوان مثال شکل جزئیات و محل قرارگیری دروازه پیوندها به: PP، PE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
شکل ظاهری	رنگ‌های موجود	-	-
	نیمه شفاف	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.880 g/cm³	-	ISO 2781
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.75 to 2.0 %	-	-
سختی Shore	61	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.40 MPa 4.80 MPa	348.09 psi 696.18 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	480 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	20 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	26 %	-	ISO 815

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 120 °C	-58.0 - 248.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش جلوی سیلندر	180 to 210 °C	356.0 - 410.0 F°	-
دمای قالب	20.0 to 60.0 °C	68.0 - 140.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	150 to 210 °C	302.0 - 410.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	150 to 210 °C	302.0 - 410.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	150 to 210 °C	302.0 - 410.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.