Dryflex® 50225

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با توجه به فرآیندپذیری کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPE) پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه شده در کاربردهای آب بندی پنجره و درب داشته اند. امکانات رنگ و هم اکستروژن، امکانات طراحی را برای واشرها و آب بندهای ساخته شده از TPE افزایش داده است. فناوری‌های جدید مانند TPE های فوم شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه می‌دهند که به نیازهای طراحی، عملکرد و محیط زیستی آینده پاسخ می‌دهند. ما سال‌هاست که ترکیباتی را برای اکستروژن واشر و نوار هوا ارائه کرده‌ایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت و ساز هستیم. امروزه، ما به توسعه راه حل های مواد فنی برای پاسخگویی به هر نیاز کاربردی ادامه می دهیم. برخی از طیف خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	پوشش‌دهی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	درزگیر	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	رنگ‌های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	58	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 37
	1.70 MPa	246.56 psi	-
	2.20 MPa	319.08 psi	-
	3.00 MPa	435.11 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	19 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	27 %	-	ISO 815

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.