Dryflex® 700541

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

به دلیل پردازش کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPEs) پیشرفت‌های قابل توجهی در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک‌های وولکانیزه در کاربردهای آب‌بندی درب و پنجره داشته‌اند. امکانات رنگ و اکستروژن مشترک، امکانات طراحی را برای واشرها و آب‌بندهای ساخته شده از TPE بیشتر افزایش داده است. فناوری‌های جدید مانند TPEهای فوم‌پذیر Dryflex XP و درجات مقاوم در برابر دماهای بالاتر، موادی را ارائه می‌دهند که با نیازهای طراحی، عملکرد و محیط زیست آینده سازگار هستند. ما سال‌هاست که ترکیباتی برای اکستروژن واشرها و نوار آب‌بندی تأمین کرده‌ایم و شریک قابل اعتمادی برای صنعت ساخت و ساز هستیم. امروز، ما به توسعه راه‌حل‌های مواد فنی برای برآورده کردن هر نیاز کاربردی ادامه می‌دهیم. برخی از طیف ویژگی‌های بالقوه و امکانات در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	پوشش‌دهی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	درزگیر	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	رنگ‌های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
	سفید	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.17 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	54	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	5.50 MPa	797.71 psi	-
	1.70 MPa	246.56 psi	-
	2.80 MPa	406.11 psi	-
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	28.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری	20 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.