Dryflex® 9012

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPEs) به دلیل فرآیندپذیری کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه شده در کاربردهای آب بندی پنجره و درب داشته اند. امکانات رنگ و هم اکستروژن، امکانات طراحی را برای واشرها و آب بندهای ساخته شده از TPE بیشتر کرده است. فناوری‌های جدیدی مانند TPE های فوم شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه می‌دهند که به نیازهای طراحی، عملکرد و محیط زیستی آینده پاسخ می‌دهند. ما سال‌هاست که ترکیباتی را برای اکستروژن واشر و نوار آب‌بندی عرضه کرده‌ایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت‌وساز هستیم.
امروزه، ما به توسعه راه حل های مواد فنی برای پاسخگویی به هر نیاز کاربردی ادامه می دهیم. برخی از طیف خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
	نیمه سخت	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	پوشش‌دهی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	درزگیر	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه رنگ‌های موجود رنگ طبیعی	- - -	- - -
روش فرآیند	هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.890 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	92	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	9.50 MPa 14.5 MPa	1377.86 psi 2103.05 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ISO 37

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر اوزون	بدون ترک‌خوردگی	-	ISO 1431-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.