Dryflex® 966042

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

به دلیل فرآوری کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPE) پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه شده در کاربردهای آب بندی پنجره و درب داشته اند. امکانات رنگ و کو اکستروژن، امکانات طراحی را برای واشرها و درزگیرهای ساخته شده از TPE بیشتر کرده است. فناوری‌های جدیدی مانند TPE های فوم شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه می‌کنند که به نیازهای طراحی، عملکرد و محیط‌زیستی آینده پاسخ می‌دهند. ما سال‌هاست که ترکیباتی را برای اکستروژن واشر و نوار آب و هوا عرضه کرده‌ایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت و ساز هستیم. امروزه، ما به توسعه راه حل های مواد فنی برای برآورده کردن هر نیاز کاربردی ادامه می دهیم. برخی از طیف خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر اوزون	-	-
	مواد قابل بازیافت	-	-
کاربردها	واشرها	-	-
	پوشش‌دهی	-	-
	مهر و موم‌ها	-	-
	درزگیر	-	-

شکل ظاهری

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	سیاه	-	-
	رنگ‌های موجود	-	-
	رنگ طبیعی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.960 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	39	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	8.00 MPa	1160.3 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	65.0 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.