Dryflex® PCW 90A331B

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex PCW 90A331B: الاستومر ترموپلاستیک ماده پایه: TPO سختی: Shore A 90 محدوده دمای سرویس: 50- تا 75+ درجه سانتیگراد (مواد بدون تنش). رنگ: سیاه ارائه: گرانول های روان که می توانند بدون پیش خشک کردن در صورت نگهداری در شرایط عادی پردازش شوند. مقاومت در برابر آب و هوا: عالی مقاومت در برابر ازن / UV: عالی مقاومت شیمیایی: خوب (به استثنای حلال های آلی، روغن های معطر و گیاهی) بازیافت: 100٪ قابل بازیافت انقباض قالب (خطی): تقریبا 0.75 - 2٪ بسته به به عنوان مثال شکل جزئیات و محل قرارگیری گیت اتصال به: PP، PE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله، 33%	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر اوزون مواد قابل بازیافت	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 2781
سختی Shore	90	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	9.30 MPa 9.50 MPa	1348.85 psi 1377.86 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	290 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	74 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری	63 %	-	ISO 815

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	170 to 200 °C	338.0 - 392.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	170 to 200 °C	338.0 - 392.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	170 to 200 °C	338.0 - 392.0 F°	-
دمای قالب	15.0 to 40.0 °C	59.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.