Dryflex® PCW 93A331B

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex PCW 93A331B: الاستومر ترموپلاستیک ماده پایه: TPO سختی: Shore A 93 محدوده دمای سرویس: 50- تا 75+ درجه سانتیگراد (مواد بدون تنش). رنگ: سیاه ارائه: گرانول های روان که می توانند بدون پیش خشک کردن در صورت نگهداری در شرایط عادی پردازش شوند. مقاومت در برابر آب و هوا: عالی مقاومت در برابر ازن / UV: عالی مقاومت شیمیایی: خوب (به استثنای حلال های آلی، روغن های معطر و گیاهی) بازیافت: 100٪ قابل بازیافت انقباض قالب (خطی): تقریبا 0.75 - 2٪ بسته به به عنوان مثال شکل جزئیات و محل قرارگیری گیت اتصال به: PP، PE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای بازیافتی	بله، 33%	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاوم در برابر اوزون مواد قابل بازیافت	- - - - -	- - - - -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	ISO 2781
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.75 to 2.0 %	-	ISO 294-4
سختی Shore	93	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	7.50 MPa	1087.79 psi	ISO 37
ازدیاد طول کششی	470 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	58 kN/m	-	ISO 34-1

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	190 to 230 °C	374.0 - 446.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	190 to 230 °C	374.0 - 446.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	190 to 230 °C	374.0 - 446.0 F°	-
دمای قالب	30.0 to 50.0 °C	86.0 - 122.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.