Dryflex® T60

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex T دامنه‌ای از ترکیبات الاستومرهای ترموپلاستیک (TPE) کاملاً شفاف است. آنها سختی‌هایی از 30 تا 90 Shore A را ارائه می‌دهند که به طراحان آزادی طراحی وسیعی می‌دهد. کاربردهای معمول از بسته‌بندی با ارزش بالا برای لوازم بهداشتی تا اجزای محصولات مراقبت شخصی و لوازم ورزشی و عینک‌ها متغیر است. درجات شفاف Dryflex با انطباق غذایی با مقررات اصلی غذایی نیز در دسترس هستند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر اوزون	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 2.0 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 4.00	psi 580.15	-
	MPa 2.50	psi 362.6	-
	MPa 3.50	psi 507.63	-
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	25.0 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 100 °C	-58.0 - 212.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 F°	-
دمای مذاب	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.