Dryflex® T80

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Dryflex T طیف وسیعی از ترکیبات ترموپلاستیک الاستومر (TPE) کاملاً شفاف هستند. آنها سختی از 30 تا 90 Shore A را ارائه می دهند و به طراحان درجه وسیعی از آزادی طراحی را می دهند.
کاربردهای معمول از بسته بندی با ارزش بالا برای لوازم آرایشی و بهداشتی تا قطعات برای وسایل مراقبت شخصی و کالاهای ورزشی و عینک متغیر است. گریدهای شفاف Dryflex با انطباق غذایی با مقررات اصلی مواد غذایی نیز موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مقاوم در برابر اوزون	- -	- -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.80 to 2.0 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
	MPa 6.00	psi 870.23	-
	MPa 7.00	psi 1015.27	-
ازدیاد طول کششی	400 %	-	ASTM D638
استحکام پارگی	50.0 kN/m	-	ASTM D624

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	-50 to 100 °C	-58.0 - 212.0 F°	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	140 to 200 °C	284.0 - 392.0 F°	-
دمای مذاب	110 to 170 °C	230.0 - 338.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.