Dryflex® WS 25E450

تولیدکننده	ELASTO	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با دامنه Dryflex® WS ما خواص معمول آب‌گریز الاستومرهای ترموپلاستیک (TPE) را به چالش کشیده‌ایم تا موادی ایجاد کنیم که هنگام غوطه‌وری در آب تا ده برابر حجم خود متورم می‌شوند. این مواد برای گسترش در تماس با محلول‌های آبی (pH7 تا 12) توسعه یافته‌اند تا یک مهر و موم مثبت ایجاد کنند و از ورود یا خروج آب جلوگیری کنند. علم مواد دامنه‌ای از فرمولاسیون‌ها توسعه یافته است که نرخ‌های تورم از 300 تا 1000% را هنگام غوطه‌وری در آب ارائه می‌دهد. وقتی دیگر آبی وجود نداشته باشد، ترکیب به اندازه اصلی خود باز می‌گردد، فرآیندی از گسترش و انقباض که می‌تواند به تعداد نامحدودی تکرار شود. ترکیبات دارای یکپارچگی ساختاری محکم هستند؛ بر خلاف بسیاری از محصولات معادل مبتنی بر خاک که می‌توانند در طول زمان فرسوده و شکسته شوند. این TPE قابل تورم در آب در هر رنگی ترکیب شده و 100% قابل بازیافت است و می‌تواند با استفاده از روش‌های ساخت معمولی، از جمله اکستروژن و قالب‌گیری تزریقی، پردازش شود. نسخه‌های ضد میکروبی نیز در دسترس هستند. کاربردها: آب‌بندها، ساختمان و ساخت و ساز، تصفیه‌خانه‌های آب، تونل‌ها، زهکشی‌ها، فاضلاب‌ها، مخازن، قطعات درزگیر خودرو، شیشه‌کاری، چراغ‌های جلو و حفاظت از کابل تنها چند مورد از کاربردهای بالقوه مواد Dryflex® WS هستند. ما درجات نرم‌تری را توسعه داده‌ایم که قابلیت دراپ‌پذیری عالی را ارائه می‌دهند. آنها انتخاب ایده‌آلی برای کاربردهای آب‌بند هستند که در آن پروفایل‌ها ممکن است پیچیده شوند یا نیاز به نصب در اطراف ساختارهای پیچیده داشته باشند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مواد قابل بازیافت	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
			-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا آب‌دوست	- -	
کاربردها	مصالح ساختمانی زمینه کاربرد معماری چسب کاربرد در زمینه خودرو مخزن آب شیشه مونتاژ شده	- - - - - -	- - - - - -
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.21 g/cm³	-	ISO 2781
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.5 %	-	-
سختی دورومتر	25	-	ISO 868

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	C°	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تورم در آب	450 %	-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C°	-	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C°	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	C°	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.