# Dryflex® XP 0801

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ELASTO | **دسته بندی** | TPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

الاستومرهای ترموپلاستیک Dryflex (TPE) به دلیل پردازش کارآمد، عملکرد بالا و قابلیت بازیافت، پیشرفت چشمگیری در اثبات خود به عنوان جایگزینی با کیفیت برای لاستیک ولکانیزه در کاربردهای آب‌بندی پنجره و در داشته‌اند. امکانات رنگ و هم‌اکستروژن، امکانات طراحی را برای واشرها و آب‌بندهای ساخته شده از TPE بیشتر کرده است. فناوری‌های جدید مانند TPE های فوم‌شونده Dryflex XP و گریدهای مقاوم در برابر دمای بالاتر، موادی را ارائه می‌دهند که به نیازهای طراحی، عملکرد و محیط‌زیستی آینده پاسخ می‌دهند. ما سال‌هاست که ترکیباتی را برای اکستروژن واشر و نوار آب‌وهوا عرضه کرده‌ایم و یک شریک مورد اعتماد برای صنعت ساخت‌وساز هستیم. امروزه، ما به توسعه راهکارهای مواد فنی برای رفع هر نیاز کاربردی ادامه می‌دهیم. برخی از طیف خواص و امکانات بالقوه در زیر نشان داده شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | قابل فوم‌سازی<br>مواد قابل بازیافت | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | واشرها<br>پوشش‌دهی<br>مهر و موم‌ها<br>درزگیر | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **روش فرآیند** | هم‌اکستروژن<br>پردازش فوم | -<br>- | -<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.450 g/cm³ | - | ISO 2781 |
| **سختی Shore** | 8 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مانایی فشاری** | 8.0 % | - | ISO 815 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.