Elastocon® STK56PA

تولیدکننده	Elastocon TPE Technologies	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elastocon® STK56PA یک الاستومر ترموپلاستیک است که برای کاربردهایی که نیاز به خواص لاستیکی نرم و سطحی با کیفیت خوب دارند، توسعه یافته است. Elastocon® STK56PA برای کالاهای مصرفی و کاربردهای صنعتی که نیاز به ارگونومی غیر لغزنده/لمس نرم، کاهش صدا و لرزش، بهبود مقاومت در برابر ضربه و ثبات UV دارند، مناسب است. Elastocon® STK56PA می‌تواند به نایلون قالب‌گیری شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جذب شوک	-	-
	کاهش صدا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	نرم	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	روکش‌گذاری	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-
اشکال	ذره	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	60	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	4.20 MPa	609.16 psi	ASTM D412
استحکام کششی	5.60 MPa	812.21 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	190 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
نرخ تزریق	سریع	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.