Elastocon® STK60

تولیدکننده	Elastocon TPE Technologies	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

الاستومر ترموپلاستیک Elastocon® STK60 برای کاربردهایی توسعه یافته است که به خواص لاستیکی فوق العاده نرم و پرداخت سطح خوب نیاز دارند. Elastocon® STK60 مطابق با FDA است و برای کالاهای مصرفی و کاربردهای صنعتی که نیاز به ارگونومی لمسی نرم/غیر لغزنده، میرایی صدا و لرزش، مقاومت در برابر ضربه بهبود یافته و پایداری U.V. دارند، مناسب است. Elastocon® STK60 را می توان روی پلی کربنات، PC/ABS، ABS، اکریلیک، HIPS و گریدهای مختلف نایلون 6 و 6/6 قالب گیری کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جذب شوک	-	-
	کاهش صدا	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	نرم	-	-
	ظاهر عالی	-	-
کاربردها	روکش‌گذاری	-	-
	کاربرد صنعتی	-	-
	زمینه کاربرد کالاهای مصرفی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	64	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.04 MPa	295.88 psi	ASTM D412
استحکام کششی	5.37 MPa	778.85 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	570 %	-	ASTM D412

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.