TPV Elastoprene® N80A-S

تولیدکننده	ELASTORSA Elastomeros Riojanos .S.A	**دسته بندی**	PP+EPDM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترموپلاستیک ولکانیزه شده دینامیکی (TPV) نوع خاصی از الاستومر ترموپلاستیک (TPE) است که با توجه به ترکیب منحصر به فرد یک فاز الاستومری که به طور عمیق در یک فاز ترموپلاستیک پیوسته پراکنده شده است، نتایج بسیار بهتری ارائه می دهد. TPV Elastoprene® مخلوطی از پلی پروپیلن و لاستیک EPDM ولکانیزه شده دینامیکی (PP/EPDM) است، با خواصی مشابه سایر محصولات لاستیکی اما با نتایج بهتر از مواد پلاستیکی سنتی. با توجه به مزایای بسیار زیاد فرآیندپذیری، مواد لاستیکی ولکانیزه شده با TPV Elastoprene® جایگزین می شوند، با استفاده از فناوری سنتی در تبدیل پلاستیک. علاوه بر این، با خواص عالی به دست آمده، TPV Elastoprene® جایگزین مواد پلاستیکی مانند PVC می شود. TPV Elastoprene® کاملاً قابل بازیافت و استفاده مجدد، ایمن برای محیط زیست است، بنابراین سودآوری کلی فرآیند را بهبود می بخشد. یک مزیت اضافه شده برای تولید و ساخت لاستیک. TPV Elastoprene® مقاومت خوبی در برابر اثرات ازن، UV و محصولات شیمیایی مختلف دارد، با دمای کارکرد از 60- تا 135 درجه سانتیگراد. کاربردها خواص عالی این ماده آن را برای برآورده کردن الزامات مورد نیاز بخش خودرو ایده آل می کند، به دلیل پاسخ آن به دما و تغییر شکل فشاری. می توان از آن در قسمت داخلی و خارجی خودرو استفاده کرد. کاربرد اصلی آن برای قطعات توخالی است که با توجه به شکل آنها از طریق قالب گیری دمشی تولید می شوند: مانند دم یا لوله های هدایت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر UV مواد قابل بازیافت مقاومت در برابر اوزون مقاومت شیمیایی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری سیستم لوله‌کشی کاربرد در زمینه خودرو	- - -	- - -
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
سختی دورومتر	80	-	ISO 868

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	5.50 MPa 10.0 MPa	797.71 psi 1450.38 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	22 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری (Compression Set)	46 %	-	ISO 815

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-56.0 °C	-68.8 °F	ISO 812

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	80.0 °C	176.0 °F	-
زمان خشک کردن	2.0 hr	-	-
دمای مذاب	°C	-	-
دمای دای (قالب خروجی)	°C	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.