Elastron® V V201.A65.N

تولیدکننده	.Elastron USA, Inc	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترموپلاستیک ولکانیزه نرم و رنگ‌پذیر، TPV (EPDM/PP) از خانواده الاستومرهای ترموپلاستیک (TPE) که مقاومت دمایی بالاتر و مجموعه فشردگی عالی با مقاومت فوق‌العاده در برابر اشعه UV ارائه می‌دهد. قابلیت چسبندگی به: PP, EVA, PE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی قابلیت رنگ‌آمیزی خوب مقاومت خوب در برابر UV مقاومت حرارتی بالا نرم	- - - - -	- - - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.970 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D955
	% 2.4	-	-
	% 1.3	-	-
سختی دورومتر	65	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	1.80 MPa	261.07 psi	-
	3.20 MPa	464.12 psi	-
استحکام کششی	4.50 MPa	652.67 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	450 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	26.0 kN/m	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	21 %	-	-
	32 %	-	-
	38 %	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	HB	-	UL 94

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر اوزون	بدون ترک‌ها	-	ASTM D518

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 90.0 C° 90.0	F° 194.0 F° 194.0	- -
زمان خشک کردن	hr 2.0 hr 2.0	- -	- -
حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی	% 20	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	to 175 °C 155	F° 347.0 - 311.0	-
دمای بخش میانی سیلندر	to 185 °C 165	F° 365.0 - 329.0	-
دمای بخش جلوی سیلندر	to 190 °C 170	F° 374.0 - 338.0	-
دمای نازل	to 210 °C 180	F° 410.0 - 356.0	-
دمای قالب	to 50.0 °C 25.0	F° 122.0 - 77.0	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	to 165 °C 155	F° 329.0 - 311.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	to 180 °C 160	F° 356.0 - 320.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	to 185 °C 165	F° 365.0 - 329.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	to 190 °C 170	F° 374.0 - 338.0	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	to 210 °C 180	F° 410.0 - 356.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	to 215 °C 185	F° 419.0 - 365.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.