Elastron® V V601.A75.B

تولیدکننده	.Elastron USA, Inc	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ولکانیزه ترموپلاستیک نرم، سیاه و بدون هالوژن مقاوم در برابر شعله (HFFR)، TPV (EPDM/PP) با مقاومت عالی در برابر UV - ازن. قابل اتصال به: PP، EVA، PE

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E336670-100821793	-	-
افزودنی	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت خوب در برابر UV بدون هالوژن مقاوم در برابر اوزون نرم	- - - - - -	- - - - - -
انطباق با RoHS	مطابق با RoHS	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.12 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	75	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ASTM D412
	MPa 2.90	psi 420.61	-
	MPa 4.00	psi 580.15	-
استحکام کششی	MPa 5.50	psi 797.71	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 34.0	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395
	% 22	-	-
	% 47	-	-
	% 66	-	-

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
درجه اشتعال‌پذیری (Flame Rating)	V-0	-	UL 94

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مقاومت در برابر اوزون	بدون ترک‌ها	-	ASTM D518

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای خشک کردن	C° 90.0 C° 90.0	F° 194.0 F° 194.0	- -
زمان خشک کردن	hr 2.0 hr 2.0	- -	- -
حداکثر مواد بازیافتی پیشنهادی	% 20	-	-
دمای بخش عقب سیلندر	155 °C to 175	311.0 - 347.0 F°	-
دمای بخش میانی سیلندر	165 °C to 185	329.0 - 365.0 F°	-
دمای بخش جلوی سیلندر	175 °C to 195	347.0 - 383.0 F°	-
دمای نازل	195 °C to 225	383.0 - 437.0 F°	-
دمای قالب	25.0 °C to 50.0	77.0 - 122.0 F°	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	160 °C to 180	320.0 - 356.0 F°	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	165 °C to 185	329.0 - 365.0 F°	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	170 °C to 190	338.0 - 374.0 F°	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	185 °C to 205	365.0 - 401.0 F°	-
دمای منطقه ۵ سیلندر	190 °C to 220	374.0 - 428.0 F°	-
دمای دای (قالب خروجی)	195 °C to 225	383.0 - 437.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.