# Eleme HEG00952

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Eleme Petrochemical Company Ltd | **دسته بندی** | HDPE, HMW |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

نوارهای کشیده شده برای پارچه بافته شده، کیسه های جامبو، برزنت، مونوفیلامنت ها برای طناب و غیره.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کاربردها** | کیسه‌ها | - | - |
| | پارچه‌ها | - | - |
| | تک‌فیلامنت‌ها | - | - |
| | طناب | - | - |
| | نوار | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.952 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| | 0.90 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | | | |
| **سختی دورومتر** | 65 | - | ASTM D1706 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | 24.0 MPa | 3480.91 psi | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | 1000 % | - | ASTM D638 |
| **استحکام ضربه کششی** | 180 kJ/m² | 85.64 ft·lb/in² | ASTM D1822 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 123 C° | 253.4 F° | ASTM D1525 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.