Eleme BFY01419

تولیدکننده	Eleme Petrochemical Company Ltd	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

با لغزش و آنتی بلاک. فیلم مصارف عمومی، آستر، روکش و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ لغزش	- -	- -
کاربردها	فیلم لایه‌ها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.4 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	25 µm	0.9843 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	40.0 MPa	5801.52 psi	-
	29.0 MPa	4206.1 psi	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	400 %	-	-
	800 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	2.7 g	0.09523 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	1.9 g	0.06701 oz	-
	16 g	0.5643 oz	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.