# EMOPLEN® CP MTF 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | EMAS Plastik .San.Tic.AS | **دسته بندی** | PP Homopolymer |
| **فیلر** | تالک | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

کوپلیمر پلی پروپیلن 20% پر شده با تالک

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | تالک | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.05 to 1.08 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 3.0 to 20 g/10 min | - | ISO 1133 |
| **جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)** | 0.90 to 1.0 % | - | - |
| **سختی Shore** | 60 to 65 | - | ISO 868 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 2500 to 3500 MPa | 362595.0 - 507633.0 psi | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | 25.0 to 40.0 MPa | 3625.95 - 5801.52 psi | ISO 527-2 |
| **کرنش کششی** | % | - | ISO 527-2 |
| **استحکام ضربه Izod شکاف‌دار** | kJ/m² | - | ISO 180/1A |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 100 °C | 212.0 °F | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 95.0 °C | 203.0 °F | ISO 306/B |
| **دمای ذوب (DSC)** | 160 °C | 320.0 °F | ISO 3146 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.