EMOPLEN® HP GFR 35

تولیدکننده	EMAS Plastik .San.Tic.AS	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن 35% تقویت شده با الیاف شیشه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	هموپلیمر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 to 1.24 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 to 17 g/10 min	-	ISO 1133
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.30 to 0.50 %	-	-
سختی Shore	70 to 75	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	6000 to 10000 MPa	870228.0 - 1450380.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	20.0 to 35.0 MPa	2900.76 - 5076.33 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	%	-	ISO 527-2
استحکام ضربه Izod شکاف‌دار	kJ/m²	-	ISO 180/1A

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	125 °C	257.0 °F	ISO 75-2/A
دمای نرم‌شوندگی Vicat	120 °C	248.0 °F	ISO 306/B
دمای ذوب (DSC)	160 °C	320.0 °F	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.