En Chuan 6122TA

تولیدکننده	En Chuan Chemical Industries Co,. Ltd.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین حاوی تیکسوتروپی، موم و شتاب دهنده است. برای فرآیند تفنگ اسپری در ساخت محصولات FRP عمومی طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	تیکسوتروپیک عمومی	- -	- -
کاربردها	عمومی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Barcol	42	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	8630 MPa	1251677.94 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	200 MPa	29007.6 psi	ASTM D790

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص تیکسوتروپیک		-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان ژل شدن	min	-	-
استحکام کششی	122 MPa	17694.64 psi	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.