En Chuan 6123TA-D

تولیدکننده	En Chuan Chemical Industries Co,. Ltd.	**دسته بندی**	TS, Unspecified
فیلر	۳۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

این رزین یک رزین پلی استر غیراشباع ارتوفتالیک، تیکسوتروپیک، پیش شتاب دهنده و بدون موم است. این رزین عملکرد بسیار خوبی در قایق های ماهیگیری، قایق های تفریحی، کاربردهای اسپری و لایه گذاری دستی نشان می دهد. دارای ویژگی های برجسته عدم افتادگی و غوطه وری است. این رزین گواهینامه تایید نوع DNV را دریافت کرده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای، 30% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	تیکسوتروپیک نوع اسید فتالیك	- -	- -
کاربردها	تجهیزات ورزش‌های آبی کالاهای ورزشی کاربرد شیلات	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی Barcol	45	-	Internal method

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 3800 MPa 7850	- psi 551144.4 psi 1138548.3	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 130 MPa 206	- psi 18854.94 psi 29877.83	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 65.0	F° 149.0	ASTM D648

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شاخص تیکسوتروپیک		-	-
نامشخص		-	-
چگالی	g/cm³	-	-
ویسکوزیته	Pa·s	-	-
زمان ژل شدن	min	-	-
مدول کششی	MPa 3500 MPa 9810	- psi 507633.0 psi 1422822.78	- - -
استحکام کششی			

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
		-	-
	MPa 69.6	psi 10094.64	-
	MPa 108	psi 15664.1	-
ازدیاد طول کششی در شکست		-	-
	% 1.8	-	-
	% 2.1	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.