3SP™ E-Denstone Peach

تولیدکننده	.EnvisionTEC, Inc	**دسته بندی**	Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ماده E-Denstone 3SP™ شرکت EnvisionTEC برای ساخت مدل توسعه یافته است. رنگ هلویی یک انتخاب جذاب برای مدل سازی ارائه می دهد که از نظر ظاهر و احساس شبیه به سنگ های دای معمولی مورد استفاده در آزمایشگاه های دندانپزشکی است. می توان از آن با روش های سنتی ساخت دندان یا به عنوان یک راه حل مدل مبتنی بر CAD برای هر کاربرد MCAD استفاده کرد. فرمول با ویسکوزیته کم همراه با دقت بالای چاپگرهای EnvisionTEC 3SP™ به تولید نتایج برتر بدون از دست دادن جزئیات کمک می کند. E-Denstone 3SP™ همچنین به اندازه کافی سخت است که می توان فرم و تناسب را بدون از دست دادن تناسب یا ایجاد سایش بیش از حد در سطوح تماس بررسی کرد. تمیز کردن از روغن های کثیف یا حرارتی که می توانند باعث اعوجاج شوند استفاده نمی کند و فقط چند دقیقه طول می کشد. بزرگترین مزیت آن زمان ساخت سریع آن است، حتی با وضوح 35 میکرون در Z. این به معنای گردش سریع مدل های دقیق و بسیار دقیق است. کاربردها: دندانپزشکی، MCAD. ماشین های توصیه شده: 3 HD، ULTRA® 3SP™، ULTRA® 3SP™-Dent®، ULTRA® 3SP™ Ortho

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ویسکوزیته پایین	-	-
	پایان سطح برجسته	-	-
کاربردها	کاربردهای دندانپزشکی	-	-
	مواد مدل‌سازی	-	-
	نمونه‌سازی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	کدر نارنجی تن	- - -	- - -
اشکال	مایع	-	-
روش فرآیند	چاپ سه‌بعدی، استریولیتوگرافی	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	56.0 MPa	8122.13 psi	-
ازدیاد طول کششی	3.5 %	-	-
مدول خمشی	3350 MPa	485877.3 psi	-
استحکام خمشی	115 MPa	16679.37 psi	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	140 C°	284.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.