Deco-Coat™ DC-2501R LV

تولیدکننده	.Epoxies, Etc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

رزین Deco-Coat 2501 یک رزین اپوکسی براق دو جزئی است که یک پوشش سخت شبیه مینا تشکیل می دهد. این پوشش همه کاره یک رزین مایع است که استفاده از آن ایمن و آسان است. حاوی هیچ حلال یا بوی نامطبوعی نیست. DC-2501R همچنین در ویسکوزیته پایین (DC-2501R LV) موجود است. رزین Deco-Coat 2501 یک پوشش سخت و بادوام تشکیل می دهد که نسبت به رطوبت، حلال ها و مواد آرایشی نفوذ ناپذیر است. این پوشش های منحصر به فرد برای حداکثر دوام و جذابیت زیبایی فرموله شده اند. آنها می توانند در دمای اتاق خشک شوند یا پخته شوند تا یک پوشش "بدون حباب" بدون هیچ گونه سرخی یا نقص سطحی ایجاد کنند. رزین های Deco-Coat 2501 چسبندگی عالی به انواع بسترهای مختلف از جمله فلزات آبکاری شده، شیشه، پلاستیک، چوب، بتن، پارچه و غیره نشان می دهند... رزین های DC-2501 در رنگ های شفاف و مجموعه ای نامحدود از رنگ های مات و شفاف موجود هستند. ما همچنین پوشش های صدفی، متالیک و اکلیلی را ارائه می دهیم. کاربردها: پوشش اپوکسی برای جواهرات بدلی و مد پوشش های حباب سفت روی برگردان ها، برچسب ها، نشان ها و سنجاق های یقه پر کردن رنگ سنجاق های یقه، نشان ها، جاکلیدی ها، پلاک ها و نشان ها پوشش کف و میزهای چوبی پوشش دکوپاژ روی روکش، سرو یا سایر چوب ها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ویسکوزیته پایین	-	
	نیمه سخت	-	
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	قطعات تزئینی	-	-
	جواهرات	-	-
	برچسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 1000	-	-
رنگ	شفاف/شفاف کدر نیمه شفاف	-	-
نسبت اختلاط وزنی (PBW)		-	-
	2.0	-	-
	1.0	-	-
چگالی		-	-
	g/cm³ 0.948	-	-
	g/cm³ 1.15	-	-
ویسکوزیته	Pa·s 6.0	-	-
سختی Shore	85	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.