Deco-Coat™ DC-2550

تولیدکننده	.Epoxies, Etc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سیستم رزین Deco-Coat 2550 یک پوشش تزئینی اپوکسی انعطاف پذیر دو جزئی با ویسکوزیته پایین است. این پوشش همه کاره یک رزین مایع است که استفاده از آن ایمن و آسان است. حاوی هیچ حلال یا بوی نامطبوعی نیست. Deco-Coat 2550 شفافیت مطلوب و محافظت UV افزایش یافته را با یک سیستم اپوکسی ارائه می دهد. Deco-Coat 2550، هنگامی که با عامل پخت DC-87HC استفاده می شود، با مقاومت در برابر سایش و خوردگی برجسته مشخص می شود. این پوشش منحصر به فرد در دمای اتاق پخت می شود تا یک پوشش انعطاف پذیر "بدون حباب" ایجاد کند که نسبت به رطوبت و مواد شیمیایی نفوذ ناپذیر است. DC-2550 چسبندگی عالی به انواع بسترهای مختلف از جمله فلزات آبکاری شده، برچسب های حساس به فشار، شیشه، پلاستیک، چوب، بتن، پارچه و غیره نشان می دهد... کاربردها: برچسب ها نشان ها سنجاق های یقه برچسب های چمدان پلاک ها نشان ها جاکلیدی ها کیت های تریم چوبی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	کم تا هیچ جذب آب	-	-
	ویسکوزیته پایین	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پوشش	-	-
	قطعات تزئینی	-	-
	برچسب‌ها	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 950	-	-
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
نسبت اختلاط وزنی (PBW)		-	-
	2.0	-	-
	1.0	-	-
چگالی		-	-
	g/cm³ 0.898	-	-
	g/cm³ 1.17	-	-
ویسکوزیته		-	-
	Pa·s 0.040	-	-
	Pa·s 5.5	-	-
زمان پخت		-	-
	to 5.0 hr 4.0	-	-
	to 5.0 hr 4.0	-	-
سختی Shore	75	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.