Deco-Coat™ UV Cure 7155™

تولیدکننده	.Epoxies, Etc	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UV Cure 7155™ و 7156™ رزین های اپوکسی قابل پخت UV با شدت پایین هستند. این محصولات شفاف هستند و به یک پوشش صاف و بدون حباب پخت می شوند. چراغ های کم هزینه و کم شدت تمام چیزی است که برای پخت این سیستم های پلیمری منحصر به فرد مورد نیاز است. UV Cure 7155™ و 7156™ همچنین دارای مقاومت عالی در برابر پیری و زرد شدن هستند. کاربردها: UV Cure 7155™ و 7156™ ممکن است به عنوان رزین های گنبدی فوق العاده شفاف تزئینی روی برچسب ها، سنجاق ها، جاکلیدی ها، آهن رباها، سرامیک ها و غیره استفاده شوند... UV Cure 7155™ و 7156™ چسبندگی فوق العاده ای به کاغذ عکاسی دارند. پوشش براق و شفافیت فوق العاده آنها هر تصویری را که روی آن اعمال شود، بهبود می بخشد. این مواد همچنین می توانند به دلیل توانایی مقاومت در برابر رطوبت، مواد شیمیایی و شوک حرارتی به عنوان پوشش های محافظ استفاده شوند. مزایا: بدون وزن کردن یا مخلوط کردن. تک جزئی. در عرض چند دقیقه پخت می شود. غیر حلال. سیستم 100% جامد. می توان با نور سیاه با شدت کم پخت کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	سختی بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر رطوبت قابل درمان UV	- -	
کاربردها	کاربردهای پوشش قطعات تزئینی برچسب‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.09 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.0 Pa·s	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	6 month	-	-
سختی Shore	70	-	-
استحکام کششی	60.7 MPa	8803.81 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	6.1 %	-	-
گذردهی نسبی	3.16	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.6E+9 ohms·cm	-	-
ضریب تلفات	0.018	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.