Deco-Coat™ UV Cure 7156™

تولیدکننده	Epoxies, Etc.	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UV Cure 7155™ و 7156™ رزین های اپوکسی قابل پخت UV با شدت پایین هستند. این محصولات شفاف هستند و به یک پوشش صاف و بدون حباب پخت می شوند. نورهای کم هزینه و کم شدت تمام چیزی است که برای پخت این سیستم های پلیمری منحصر به فرد مورد نیاز است. UV Cure 7155™ و 7156™ همچنین دارای مقاومت برتر در برابر پیری و زرد شدن هستند. کاربردها: UV Cure 7155™ و 7156™ ممکن است به عنوان رزین های گنبدی فوق العاده شفاف تزئینی روی برچسب ها، سنجاق ها، جاکلیدی ها، آهن رباها، سرامیک ها و غیره استفاده شوند... UV Cure 7155™ و 7156™ چسبندگی فوق العاده ای به کاغذ عکاسی دارند. پوشش براق و شفافیت فوق العاده آنها هر تصویری را که روی آن اعمال شود، بهبود می بخشد. این مواد همچنین می توانند به دلیل توانایی خود در مقاومت در برابر رطوبت، مواد شیمیایی و شوک حرارتی به عنوان پوشش های محافظ استفاده شوند. مزایا: بدون وزن کردن یا مخلوط کردن تک جزئی در عرض چند دقیقه پخت می شود غیر حلال سیستم 100% جامد می تواند با نور سیاه با شدت کم پخت شود

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب	-	-
	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر شوک حرارتی	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مقاوم در برابر رطوبت قابل درمان UV	- -	
کاربردها	کاربردهای پوشش قطعات تزئینی برچسب‌ها	- - -	- - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رنگ	شفاف/شفاف	-	-
محتوای جامد	100 %	-	-
چگالی	1.09 g/cm³	-	-
ویسکوزیته	1.0 Pa·s	-	-
عمر قفسه‌ای (Shelf Life)	6 month	-	-
سختی Shore	95	-	-
استحکام کششی	60.7 MPa	8803.81 psi	-
ازدیاد طول کششی در شکست	6.1 %	-	-
گذردهی نسبی	3.16	-	-
مقاومت ویژه حجمی	1.6E+9 ohms·cm	-	-
ضریب تلفات	0.018	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.