# Etinox® 630

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | .Ercros, S.A | **دسته بندی** | PVC, Flexible |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

رزین ETINOX 630 یک هموپلیمر وینیل کلراید است که از طریق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی به دست می آید. خصوصیات: رزین ETINOX 630 یک رزین با وزن مولکولی متوسط است که برای به دست آوردن خواص مکانیکی خوب با حفظ سیالیت عالی در هنگام مخلوط شدن انتخاب شده است. با توجه به مورفولوژی اندازه ذرات، ETINOX 630 جذب خوبی از هر نوع نرم کننده نشان می دهد و به محصولات نهایی شفافیت بالا و عدم وجود چشم ماهی می بخشد. این رزین همچنین دارای پایداری حرارتی و رنگ اولیه خوبی است. کاربردهای توصیه شده: ETINOX 630 یک رزین بسیار متنوع است که می تواند در انواع مختلفی از کاربردها، هم برای محصولات صلب و هم برای محصولات پلاستیکی استفاده شود. پروفیل های نیمه صلب و پلاستیکی اکسترود شده فیلم های کلندر شده و ورق های نیمه صلب و پلاستیکی محصولات نیمه صلب و پلاستیکی تزریق شده پوشش شیلنگ و کابل برق

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان خوب | - | - |
| | پایداری حرارتی خوب | - | - |
| | شفافیت بالا | - | - |
| | هموپلیمر | - | - |
| | وزن مولکولی متوسط | - | - |
| | نیمه سخت | - | - |
| **کاربردها** | کاربردهای پوشش | - | - |
| | فیلم | - | - |

## اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| | پروفایل‌ها<br>ورق | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |
| **روش فرآیند** | چرخ دنده<br>قالب‌گیری تزریقی<br>اکستروژن پروفایل | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی ظاهری** | 0.50 g/cm³ | - | ISO 60 |
| **ضریب سایش K** | 64.0 | - | ISO 1628-2 |
| **اندازه ذرات** | | -<br>-<br>- | ISO 4610<br>-<br>- |
| | % 2.00<br>% 2.00 | | |
| **ویسکوزیته مخصوص** | 0.393 | - | ISO 1628-2 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مواد فرار** | % 0.20 | - | ISO 1269 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.