UmaPET AO/AI

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های کلیدی UmaPET AO/AI یک فیلم شفاف با پوشش شیمیایی در یک سمت است. این فیلم دارای خواص حرارتی، مکانیکی، نوری و سطحی خوب به همراه شفافیت و پایداری ابعادی عالی است. کاربرد این فیلم به طور گسترده‌ای برای برنامه‌های چاپ و لمینت با کیفیت بالا استفاده می‌شود. این فیلم چسبندگی بهتری به طیف وسیعی از جوهرها، چسب‌ها و سایر پوشش‌ها/پرایمرها نشان می‌دهد. این فیلم نیازهای سخت‌گیرانه مشتری را از نظر چسبندگی بالا به جوهر و استحکام چسبندگی برتر در لمینت‌ها برآورده می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	چاپ پذیری عالی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.38	-	-
	0.48	-	-
	0.48	-	-
	0.48	-	-
	0.46	-	
ضخامت فیلم - تست شده	10 12 15 23 µm	0.3937 - 0.9055 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	10, 12, 15, 23 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 216	psi 31328.21	-
	MPa 216	psi 31328.21	-
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 206	psi 29877.83	
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m²/kg 71.4	-	-
	m²/kg 59.5	-	-
	m²/kg 47.6	-	-
	m²/kg 31.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 40	-	-
	dyne/cm 40	-	-
	dyne/cm 40	-	-
	dyne/cm 40	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 4.5	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.