UmaPET CO/CI

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی‌های کلیدی UmaPET CO/CI دارای شفافیت خوب، قابلیت ماشین‌کاری عالی، درخشش بالا و انعطاف‌پذیری است. یک سمت آن درمان کرونا برای بهبود چسبندگی به جوهرها، چسب‌ها و فلز در متالیزه شدن است. این فیلم دارای خواص حرارتی، مکانیکی، نوری و سطحی خوب به همراه شفافیت و پایداری ابعادی عالی است. کاربردها این فیلم برای استفاده در فرآیندهای چاپ، متالیزه کردن، پوشش‌دهی و لمینت به طور گسترده‌ای برای برنامه‌های بسته‌بندی انعطاف‌پذیر طراحی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	پایداری ابعادی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	پایان سطح خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	قابل ماشین‌کاری	-	-
	قابل فلز شدن	-	-
	اپتیکال‌ها	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کاربردهای پوشش	-	-
	فیلم	-	-
	لمینت‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.48	-	-
	0.48	-	-
	0.48	-	-
	0.44	-	-
	0.54	-	-
	0.54	-	-
	0.54	-	-
	0.50	-	
ضخامت فیلم - تست شده	10 12 15 23 µm	0.3937 - 0.9055 mil	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	10, 12, 15, 23 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 216	psi 31328.21	-
	MPa 216	psi 31328.21	-
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 206	psi 29877.83	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m^2/kg 71.4	-	-
	m^2/kg 59.5	-	-
	m^2/kg 47.6	-	-
	m^2/kg 31.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 52	-	-
	dyne/cm 52	-	-
	dyne/cm 52	-	-
	dyne/cm 52	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	44 dyne/cm	-	-
	44 dyne/cm	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	3.5 %	-	-
	3.5 %	-	-
	3.5 %	-	-
	4.5 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.