UmaPET MHH

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی فیلم Uma PET MHH دارای کدورت بالا، فیلم براق کم با سطح خفه و دانه دار عالی است. این فیلم خواص حرارتی، مکانیکی و سطح مات عالی را همراه با پایداری ابعادی عالی و قابلیت پردازش عالی نشان می دهد. پس از متالیزاسیون، روکش نقره ای را به عنوان زیبایی نشان می دهد. کاربردها این فیلم به طور گسترده ای برای روکش های برچسب، حامل برای چاپ انتقال حرارتی، کاربردهای مهر زنی داغ استفاده می شود. فیلم های متالیزه شده می توانند به عنوان روکش های برچسب با روکش نقره ای مورد استفاده قرار گیرند. فیلم MHH همچنین در بخش FRP / GRP به عنوان لایه حامل استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چاپ پذیری عالی پایداری ابعادی خوب قابلیت پردازش خوب درخشش پایین قابل فلز شدن	- - - - -	- - - - -
کاربردها	فیلم برچسب‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	پوشش مات	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.0	-	-
	% 0.40	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.32	-	-
	0.35	-	-
ضخامت فیلم - تست شده	µm 23	mil 0.9055	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	µm 23	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 196	psi 28427.45	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 90	-	-
	% 85	-	-
بازدهی (Yield)	m^2/kg 31.0	-	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش ترشوندگی	dyne/cm 44	-	ASTM D2578

نوری			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
براقیت	30	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 80	-	ASTM D1003

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.