UmaPET SI

تولیدکننده	Ester Industries .Ltd	**دسته بندی**	PET
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ویژگی های کلیدی UmaPET SI یک فیلم شفاف با عملیات آنتی استاتیک در یک طرف است. سطح آنتی استاتیک تمیزی و ویژگی های دست زدن عالی را تضمین می کند. کاربردها در بسته بندی انعطاف پذیر به عنوان زیرلایه در سطح بیرونی لمینت که به انجام روان عملیاتی مانند پر کردن کیسه کمک می کند. کاربردهای صنعتی مانند بسته بندی تجهیزات الکترونیکی و قطعات آن، بردهای مدار مجتمع، بردهای مدار چاپی، تجهیزات ارتباطی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌استاتیک	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌استاتیک	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی فیلم کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - - -	- - - -
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضریب اصطکاک		-	ASTM D1894
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	
ضخامت فیلم - تست شده	10 12 15 23 µm	0.3937 - 0.9055 mil	-
ضخامت فیلم - پیشنهادی / موجود	10, 12, 15, 23 µm	-	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	
بازدهی (Yield)		-	Internal Method
	m²/kg 71.4	-	-
	m²/kg 59.5	-	-
	m²/kg 47.6	-	-
	m²/kg 31.0	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تست جذب خاکستر		-	Internal Method
	قبول	-	-
	قبول	-	-
	قبول	-	-
	قبول	-	-
بار استاتیک سطحی		-	Internal Method
	هیچ	-	-
	هیچ	-	-
	هیچ	-	-
	هیچ	-	-
کشش ترشوندگی		-	ASTM D2578
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)		-	ASTM D1003
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 4.5	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.